

الغراء الأول

غراء متميز لبلاط السيراميك يتميز بمقاومة الماء

الاستخدامات

- يمكن استخدامه مع بلاط السيراميك بمدة تعديل نموذجية بعد التطبيق على السطح.
- مثالي للتبليط على الأسطح الخرسانية الناعمة، الطوب الخفيف، البلوك، والألواح الجبسية.
- مناسب للظروف الجافة والرطبة.



وصف المنتج

الغراء الأول هو غراء إسمنتي لبلاط السيراميك بخصائص مقاومة للإنزلاق (مطابق لمعيار الجودة ISO-13007-1 class C1 T). ويتكون من روابط هيدروليكية، ومواد مالئة، وإضافات خاصة. ويتوفر على شكل مسحوق جاف بأكياس محددة الوزن جاهز للخلط في الموقع، ولا يتطلب إلا إضافة الماء النظيف والخلط لإنتاج خليط ذي قابلية تشغيل عالية لتبليط السيراميك. الغراء الأول مثالي لتثبيت السيراميك وبلاط التيرازو. يجب وضع طبقة منه بسماكة 3 - 10 مم حسب نوع السطح الذي سيتم تبليطه وجودة البلاط نفسه.

البيانات الفنية

الغراء الأول	القيم المعيارية عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية
الشكل واللون	مسحوق أبيض
حجم الحبيبات	١,٣٥ بحد أقصى
سماكة التطبيق (مم)	٣ - ١٠
مدة التعديل بعد التطبيق على السطح (دقيقة)	٢٠
مدة التعديل بعد التبليط (دقيقة)	١٠ - ١٥
المركبات العضوية المتطايرة (غم/لتر)	> ٢٥
المعيار SASO ISO 13007-1	C1T
قوة التثبيت بعد ٢٨ يوماً (SASO ISO 13007-2) - التقادم الحراري (ميغا باسكال)	≤ ٠,٥
قوة التثبيت بعد ٢٨ يوماً (SASO ISO 13007-2) - الغمر في الماء (ميغا باسكال)	≤ ٠,٥
قوة التثبيت بعد ٢٨ يوماً (SASO ISO 13007-2) (مم)	≤ ٢,٥ ≥ ٠
كثافة الخليط (كغم/لتر)	± ١,٠٥
الحد الأدنى للحرارة عند التطبيق (درجة مئوية)	0

المزايا

- مسبق الخلط في مصانع محوكة تضمن استمرارية الجودة العالية.
- لا يتطلب سوى إضافة الماء في الموقع وقت الاستخدام.
- يوفر سهولة في تثبيت البلاط مما يحقق درجة إنتاجية عالية.
- قابلية تشغيل فائقة.
- التصاق ممتاز على مجموعة متنوعة من بلاط السيراميك المتوفر في السوق المحلي.
- مقاوم للماء.
- مناسب للتطبيقات الداخلية.
- مناسب للأسطح الأفقية والعمودية.

الامتثال للمعايير

- BS:EN 12004 as C1T
- SASO ISO 13007-1 as C1T

العبوة والتغطية

المنتج	حجم العبوة	التغطية
الغراء الأول	كيس ٢٠ كغم	٤,٤ - ٥,١ م' سماكة ٣ مم (كثافة الخلط ١,٤ كغم/لتر ± ٠,١ كغم)

بيانات الاستهلاك والكمية الموضحة مقدمة كإرشادات عامة فقط. أما الاستهلاك الفعلي فيعتمد على طبيعة السطح وطريقة الاستخدام والهدر.

مدة الصلاحية والتخزين

مدة صلاحية العبوة الأصلية المختومة (ومُحكمة الغلق) ١٢ شهراً بشرط حفظها في مكان جاف عند درجة حرارة أقل من ٣٥ درجة مئوية، وأن تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة وفي مكان مرتفع عن الأرض.

الصحة والسلامة

الغراء الأول شديد القلوية؛ لذا، تجنب ملامسته للعينين أو البشرة بشكل مباشر. يُوصى باستخدام القفازات والنظارات الواقية أثناء الاستخدام. وفي حالة ملامسته للجلد، قم بغسله بكمية وافرة من الماء والصابون. وفي حالة ملامسته للعينين، اشطفها على الفور بكمية وافرة من الماء البارد النظيف واطلب المساعدة الطبية في حالة تهيج العين.

الغراء الأول غير قابل للاشتعال.

لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة ورقة بيانات سلامة المواد.

معلومات إضافية

تنتج سافيتو مجموعة واسعة من المواد الكيميائية للبناء والمنتجات المتخصصة لمختلف التطبيقات.

لمعلومات إضافية عن هذه المنتجات والأنظمة، زر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع وكلاء سافيتو المحليين.

تعليمات الاستخدام

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح الذي سيتم تبليطه سليماً ونظيفاً وخالياً من أي شوائب وزيت وشحوم ومركبات معالجة الإسمنت، وما إلى ذلك.

ويجب ترطيب جميع الأسطح بماء نظيف قبل استخدام الغراء الأول. ويجب أن يبدو السطح مبللاً دون وجود أي تجمعات للمياه عليه.

الخلط

لتحضير الغراء، اسكب ٤,٨ - ٦,٥ لتراً من الماء في وعاء الخلط. أضف مسحوق الغراء الأول من العبوة وزن ٢٠ كغم واخلطه مع الماء باستخدام خلاط كهربائي منخفض السرعة مزود بربشة خلط مناسبة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات. يجب ترك الخليط ليتماسك لمدة ١٠ دقائق تقريباً، ثم يخلط مرة أخرى لمدة قصيرة دون إضافة المزيد من الماء.

يمكنك خلط الغراء الأول مع الماء يدوياً في حالة استخدام كميات صغيرة، ولكن يجب أن تحافظ على النسبة الصحيحة لكل من المسحوق والمياه.

لا تضيف أي مياه إضافية إلى الخليط عندما يبدأ الخليط في التماسك.

التطبيق

وَرِّعْ غراء البلاط باستخدام المالح المسنن واضغطه بقوة على السطح. وَرِّعْ الغراء على مساحة من الممكن تبليطها في غضون من ١٠ دقائق. اضغط على البلاط بقوة لتثبيتته في الخليط وثبته على الفور في الوضع المرغوب به. اضبط وضع البلاط حسب الضرورة في غضون الوقت الموصى به لإمكانية التعديل من ١٠ إلى ١٥ دقيقة بعد التبليط.

اترك البلاط المثبت دون أي تعديل فيه أو السير عليه لمدة ٤٨ ساعة على الأقل. يجب ألا يرتفع الخليط بين فواصل البلاط إلى أكثر من نصف سماكة البلاط. يوصى باستخدام فيتونيت تايل جراوت لملء فراغات الفواصل بين البلاط بعد يومين من التبليط.

لمزيد من المعلومات حول الأسطح المناسبة والبلاط الذي يمكن تطبيق الغراء الأول عليه بأمان، يُرجى الاتصال بالقسم الفني في شركة سافيتو.

التنظيف

نظّف الأدوات والمعدات بالمياه بعد الاستخدام على الفور. وقد تحتاج إلى وسائل ميكانيكية لإزالة المواد المتصلبة.

إخلاء المسؤولية القانونية

تحرص سافيتو على ضمان دقة وصحة أي نصوص وتوصيات ومعلومات تقدمها لعملائها. ومع ذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام منتجاتها لأن الشركة ليس لها أي تحكم أو سيطرة مباشرة أو مستمرة على مكان، أو كيفية استخدام منتجاتها، أو اتباع أو عدم اتباع أي نصوص أو مواصفات أو توصيات أو معلومات تقدمها الشركة. ويحق لشركة سافيتو تغيير أي من أوراق البيانات الفنية والمواصفات بموجب رؤيتها الحصرية دون إرسال أي إشعار مسبق بذلك.

تُطبع النسخ الورقية من أوراق البيانات الفنية مرة أو مرتين في السنة. وتُخضع أوراق البيانات الفنية الخاصة بنا للتحديث باستمرار وفقاً لتحسينات البحث والتطوير واختبارات الجهات الخارجية الجديدة، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على أحدث نسخة من أوراق البيانات الفنية.